



## BIGUMA VOEGBAND 730/46



1. Vergunningshouder : HAKOMA NV  
Genthof 2  
B-9255 Buggenhout  
Tel. 052/399.189  
info@hakoma.be

Fabrikant : Isoliererzeugnisse Grossrohrdorf GmbH – Identificatienummer 730  
D - 01900 GROSSROHRDORF  
Identificatienummer 730/46

Labo : Dortmunder Gussasphalt GmbH – D 54494 SOEST

2. Beschrijving product :  
Smeltbaar mengsel van petroleumbitumen, elastomeren, harsen en uitgekozen minerale vulstoffen.  
Bevat geen teer.
3. Toepassing :  
Plastisch bindmiddel tussen :
- asfaltlagen op wegen : bij de rechte verbindingstukken aan de hernemingen voordat men de nieuwe asfaltlaag zal aanbrengen.
  - herstellingsranden van bitumineuze wegdekken.
  - tussen asfalt en beton.
  - plastische uitzetvoeg tussen rails en wegdek.
4. Identificatienummer : Copro 730/46  
Geldigheidsdatum zie [www.copro.eu](http://www.copro.eu)
5. Samenstelling :  
Basis van petroleum-bitumen, elastomeren, harsen en minerale vulstoffen.



## BIGUMA VOEGBAND 730/46

### 8. Eigenschappen :

- |                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| - Verwekingspunt Ring & Kogel:  | >90° C  | EN 1427     |
| - Conuspenetratie:              | 20 – 50 1/10 mm   | EN 13880-2  |
| - Kogelpenetratie:              | 10 – 30 %   | EN 13880-3  |
| - Plooioproef/ 5 ≤ 0°C/30mm) :  | Plooien zonder breuk, scheurvorming, barsten of splitting | XIV 3.14.1  |
| - Rekbaarheid en hechtvermogen: | ≥ 10 % ≤1 N/mm <sup>2</sup>                               | EN 13880-13 |

### 9. Levering en verpakking :

In kartonnen dozen (24 dozen per pallet)

35 x 10 mm : 48 meter/karton 0,52 kg/m

40 x 10 mm : 40 meter/karton 0,60 kg/m

50 x 10 mm : 31 meter/karton 0,74 kg/m

Andere afmetingen op aanvraag.

### 10. Identificatie : volgens COPRO-normen op de dozen en de leveringsbons.

Gegevens op verpakking.

- afmetingen + fabricagereferentie.
- aantal meters in doos.
- Copro gekeurd.
- Productie-eenheid : Isolierzeugnisse Grossröhrsdorf GmbH
- Identificatienummer : 730/46

### 11. Plaatsingsvoorschriften :

Voegband +/- 5 mm boven de aan te gieten asfaltdikte.

#### A. Algemeen :

- de ondergrond moet steeds droog, zuiver en stofvrij zijn.
- de contactoppervlakken moeten eerst ingestreken worden met een primer.
- de voegband licht voorverwarmen met behulp van een propaanbrander.
- de band aandrukken tegen de bestaande zijde.

#### B. Speciale toepassing :

Voorgevormde voegband te kleven tegen bestaande asfalt laag :

- ondergrond, droog en stofvrij.
- emulsie reeds gespoten.
- voegbanden ontrollen.
- voegbanden met speciaal spatel drukken tegen de opstaande kant en tegenhouden tot juist voor de verdeelbak van de asfaltmachine.
- de band blijft op zijn plaats en door de hitte en druk van de verse asfalt bekommt men een onmiddellijke en perfecte verkleving tussen de bestaande en de nieuwe laag.